



## NEW IMPREPOX

### Dviejų komponentų epoksidinio pagrindo derva natūraliam akmeniui užpildyti

#### Produkto aprašymas:

Dviejų komponentų skaidri epoksidine derva marmurui, granitui. Ypač tinka kapiliarų ir smulkių įtrūkimų užpildymui. Priemonė turi puikias kibumo ir mechanines savybes, atsparumą chemikalams ir tirpikliams, blizga po poliravimo. Ją galima naudoti esant mažoms temperatūroms. Priemonė visiškai skaidri ir negeltonėja. New Imprepop yra geriausia priemonė granito ir marmuro užpildymui.

#### Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens užpildymui
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono užpildymui

#### Techniniai duomenys:

<b>Spalva</b>	<b>Skaidri su baltu atspalviu</b>
<b>Lyginamasis tankis prie 20°C</b> (skysčio ir vandens tankių santykis)	<b>Dalis A - 1,1 +/- 0,02; dalis B - 1,1 +/- 0,02</b>
<b>PH</b>	<b>nėra duomenų</b>
<b>Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C</b> (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	<b>12 mėn.</b>

#### Naudojimo instrukcija:

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Dėmės, pelėsiai turi būti nuvalyti. Sumaišykite komponentus „A“ ir „B“. Maišymo proporcijos 2 :1. Palaukite 2-4 minutes, išpilkite ant akmens, iššepkite priemone su mentele. Maišykite priemones tik nedideliais kiekiais, po 150 -250 gr. Su gauta mase galima dirbti 30/35 minutes, esant 20 C temperatūrai. Būtina atsiminti, kad aukštesnėje temperatūroje masė stingsta greičiau, o žemesnė temperatūra ir drėgmė procesą lėtina. Po 12-15 valandų paviršius galima šlifuoti. Visiškai polimerizuojasi po 7-8 dienų po padengimo.

#### Specialūs patarimai:

- **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.**
- Maišymo proporcijos 2:1. Labai svarbu tiksliai išlaikyti maišymo proporcijas.
- Jei temperatūra yra žemesnė nei + 5C, rekomenduojama priemone nenaudoti.
- Po padengimo produktą galima judinti tik to 5 valandų .
- Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės prieš naudojimą.

#### Padengimas:

Vieno kg masės naudojant marmurui ir granitui pakanka 15-20 kv.m.

#### Įpakavimas:

Indai po 1,5 kg (dalis A – 1 kg, dalis B – 0,5 kg).



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



EPOKSIDINIS IMPREGNANTAS  
TECHNINIS APRAŠYMAS

---

**Saugumo normos:**

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.