

Pulēšanas līdzeklis akmenim. Tehn. Instrukcija

SPP BELLINZONI

Pasta uz vaska pamata pulēšanai un dabīgā akmens atjaunošanai

Produkta apraksts:

Preparāts pastas veidā, jebkura veida akmens pulēšanai. Tā sastāvā ir augstākās kvalitātes koncentrētais vasks, kas izšķīdināts neliesmojošā izšķīdinātājā. Pateicoties augstāka kvalitāšu komponentiem un īpašam ķīmiskajam sastāvam, preparātam ir sevišķas pulēšanas un aizsardzības īpatnības, ātri izzust, kas dod iespēju īslaicīgā termiņā veikt darbi, kas saistītas ar virsmas turpmāko apstrādi.

Preparāts iekļūva materiālā (marmora, granīta un aglomerēta akmeņu) struktūrā. Turpmāk pēc ieberšanas ar metālisko sūkli, filca spilvenu vai ar sausu vilnas lupatu, akmeņu virsma paliek spīdoša.

Preparāts aizpilda poras materiāla struktūrā, kā arī nelielus skrāpējumus. Rekomendējams izmantot lai atjaunotu apsūbējušu pulējumu. Preparātu ražošana notiek plašā krāsu gammā, kas dot iespēju nopolēt un pastiprināt krāsu dažādiem materiāliem.

Iztīra dubļu pleķus, visu tipu eļļas, kafiju no visu tipu akmens un keramikas virsmas. Nebojā akmens spīdumu, neatstāj ēnu, atjauno sākotnējo akmens skaistumu. Iekļūstot porās, izņem pat iedūšos traipus.

Pielietošana:

Marmors (travertīns), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
Aglomerētais un mākslīgais akmens, betons "terracio"

Tehniskais raksturs:

Krāsa	Bezkrāsains
Īpatsvars pie 20°C	1,4 +/- 0,02
PH	nav datu
Minimālais glabāšanas termiņš	24 mēneši pie 20°C

Lietošanas instrukcija:

Virsmai jābūt tīrai un sausai. Traipi, pelējumi, korķi un puteklis jābūt notīrītiem no apstrīdamas virsmas. Uzklājiet preparāta karoti uz pulējamu virsmu, pēc, ka preparātu nepieciešams vienmērīgi sadalīt, izmantojot tīru lupatu vai instrumentu, kas paredzēts bieza konsistences preparāta uzklāšanai. Pēc tam dot preparātam 10 min. izzust. Pēc, ka nopolēt virsmu. Roku pulēšanai rekomendējams izmantot metālisku sūkli (000). Ātrai pulēšanai izmantot elektrisko pulēšanas mašīnu (ar ātrumu līdz 2000 apgriezieniem 1 minūtē) ar uzstādīto pulēšanas disku no filca vai speciālas auduma. Grīdas apstrādes gaitā var izmantot ploteru ar metālisku sūkli vai pulēšanas mašīnu ar pulēšanas sūkli.

Pielietošanas norādījumi:

- Pirms apstrādes rekomendējams uzsildīt akmeņu plāksne lai preparāts labāk iesukās

materiālā. Šī procedūra atver akmeņu virsmas porās, kas dot iespēju vaskam dziļāk iedziļināties akmeņu struktūrā.

- Gadījumā, ja preparāts būs ilgāk iesūkties virsmā, tad rezultāts būs labāk.
- Lai pagarinātu preparāta izstrādāšanu, rekomendējams to izšķīdināt uz 20% ar šķīdinātāju, kas satur terpentīnu.
- Ja preparāts pielietojams grīdai, nepieciešams būt uzmanīgiem, jo grīda var būt slidena. Grīdas pēc vairākkārtējas mazgāšanas paliek mazāk slidenas, bet to spīdums saglabājas.
- Nav rekomendējams uzklāt preparātu uz sintētiskajiem materiālu, un tieši uz tādiem kā plastikāts, gumija, linolejs u t.t.
- Pirms preparāta lietošanas nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar rekomendācijām uz iepakojuma.

Preparāta izlietojums:

Ar preparāta 1 kg var vidēji nopulēt 40-50 kv.m. Lai apstrādātu kaļķu ieža akmeņus, smilšakmeņus un cementu ar 1 kg preparāta var apstrādāt vidēji 20-30 kv.m.

Iepakojums:

Tērauda burka ar tilpumu 0,35 kg/1,3 kg/6 kg/30 kg.

Piesardzības mēri:

Aizsargāt no preparāta acis un ādu. Glabāt vietas, kas nav sasniedzamas bērniem. Pirms lietošanas obligāti izmēģināt līdzeklis neliela virsmas iecirknī. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.